

NÁVOD K VÝROBKU

SPECIALISTA NA OPRAVU POVRCHŮ



Speziallösung MS / 31 CP - Rozpouštědlo pro výrobu tmelu na dřevo Knetholz



Jednosložkový produkt MS/31 CP pro výrobu tmelu na dřevo je speciální roztok pro vytvoření tmelu s přidáním vlastního dřevěného prachu. Vzniklý tmel s používá k zakytování otvorů po šroubech a sucích, k zatmelení děr, trhlin a spár, k úpravě neošetřeného dřeva, k utěsnění lodí a sudů. Tmel se dobře pojí se dřevem, kovem, sklem, kůží atd. Tmel po zpracování okamžitě vytvrde a lze ho ihned dále opracovávat, např. brousit, řezat, pobíjet hřebíky, mořit, lakovat atd. Pro opětovné změkčení rozpracovaného tmelu se používá pouze speciální ředitlo do tmelu - Verdüngung MS/50 C.

Produkty potřebné pro profesionální opravu:

Speziallösung MS/31 CP - *Rozpouštědlo pro výrobu tmelu na dřevo Knetholz*

1 litr obj. číslo 16 61 000

Verdüngung MS/50 C - *Ředitlo do tmelu na dřevo Knetholz*

1 litr obj. číslo 19 61 000

Vlastnosti produktu:

- rozpouštědlo pro výrobu tmelu na dřevo s přídavkem vlastního dřevěného prachu
- vhodné k opravě trhlin, prasklin, spár v surové dřevu
- vhodné k vyplnění otvorů po sucích, šroubech, hřebících
- vhodné k utěsnění lodí, sudů a trubek
- odolný vůči nárazu, rozdílným teplotám a kyselinám
- vodotěsný, neobsahuje jedovaté látky a příměsi
- dobře pojivý se dřevem, kovem, sklem, kůží atd.
- po zpracování ihned vytvrde, po vytvrdenutí bez zápachu, lze okamžitě opracovávat
- tmel lze pobít hřebíky, řezat, brousit, mořit a lakovat jako dřevo
- pro opětovné změkčení rozpracovaného tmelu se používá pouze:


Verdüngung MS/50 C - *Ředitlo do tmelu na dřevo Knetholz*

Nepoužívejte jiná ředitla, např. nitroředitlo!



Pracovní postup - tipy a rady

Rozpuštědlo MS/31 CP nalijte do mělké nádoby a za neustálého míchání přidávejte jemný dřevěný brusný prach dokud se nevytvoří tmel těstovité konzistence. Tako vytvořený tmel je velmi dobré pojivo a při vysychání nevytváří trhliny. V závislosti na síle vrstvy však může dojít k jeho smrštění. Doporučujeme, proto nanášet tmel jen v síle 2-3 mm. Hustotu směsi lze měnit přidáním **Vedüngung MS/50 C - ředitla do tmelu Knetholz**, toto ředitlo se používá také pro opětovné změkčení rozpracovaného tmelu. Pro ředění tmelu nepoužívejte jiná ředitla, např. nitroředitlo! Doba vytvrzení tmelu se pohybuje dle nanesené tloušťky vrstvy od 10 do 60 minut. Připravujte si jen takové množství tmelu, které můžete okamžitě zpracovat.



CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| mobil: +420 776 003 059 | • tel., fax: +420 495 056 161 |
| mobil: +420 776 003 089 | • e-mail: info@czech-konig.com |
| mobil: +420 728 373 272 | • e-mail: illner@czech-konig.com |

www.czech-konig.com



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku