

## TECHNICKÝ LIST - CZ

**KÖNIG Ansatzlos PLUS 336, 337, 338, 339, 340 – Opravný bezbarvý lak (Opravný lak, interiér, aerosol)**

### Oblasti použití

na lakované dřevěné a umělé dekorované povrchy  
pro tenkovrstvé nástřiky provedených oprav – fixace  
pro tenkovrstvé nástřiky pro sladění lesku povrchu  
výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí

### Vlastnosti výrobku

bezbarvý nitro kombinační lak  
neobsahuje formaldehyd, bez zápachu  
odolný vůči vodní páře  
doba schnutí 5 až 10 min., stálost proti otěru cca. po 20 min.  
vhodný pro tenkovrstvé nástřiky  
dobrá odolnost, mechanicky a chemicky stálý

### Způsob použití

Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte a poté proveďte krátký prostrhik ventilu. Proveďte nejdříve zkušební nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě, abyste si ověřili snášenlivost laku s povrchem. Stříkaný povrch musí být čistý a nesmí být mastný (plochu lze před nástřikem eventuálně přebrousit brusným papírem). Lak stříkejte pouze v tenkých vrstvách. Vzdálenost od stříkané plochy by měla být cca. 40 - 50 cm. Mezi nástřikem jednotlivých vrstev zachovejte vždy cca. 20 minut na zaschnutí vrstvy. Při lakování oprav provedených retušovacími barvami se stane, že barvy krátkodobě „zesvětlí“, ale po zaschnutí laku dostanou opět původní odstín. U svislých ploch stříkejte více tenčích vrstev, aby lak nestékal.

### Technické údaje

Doba zaschnutí: 5 až 10 minut  
Stálost proti otěru: cca. 20 minut  
Vytvrnutí laku: po 7 dnech  
Chemická odolnost dle DIN 68861-1B  
Hořlavost dle DIN 4102-B2  
Brousitelnost: dobrá  
Odolnost vůči světlu: dobrá  
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

*Další informace a bezpečnostní list naleznete na*  
**[www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)**



®  
Seit 1892

**CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**  
Dřevořádková 491 • 500 03 Hradec Králové  
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089  
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

### Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

### Zpracování odpadu

Aerosolové plechovky König likvidujte předepsaným způsobem pouze tehdy, jsou-li zcela prázdné. Informace o tom vám poskytne odpovědná instituce pro nakládání s odpady.

Zbytky materiálu lze zlikvidovat v souladu s kódem odpadu EAKV 150110 (obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami kontaminovány).

S vyprázdněným obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

*Další informace a bezpečnostní list naleznete na*  
**[www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)**



Seit 1892 ©

**CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

[info@czech-konig.com](mailto:info@czech-konig.com), [www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)

Stav k 06/2021

## TECHNICKÝ LIST - SK

**KÖNIG Ansatzlos PLUS 336, 337, 338, 339, 340** – Opravný bezfarebný lak (Opravný lak, interiér, aerosól)

### Oblasti použitia

na lakované drevené a umelé dekorované povrchy  
na tenkovrstvové nástreky vykonaných opráv - fixácia  
na tenkovrstvové nástreky pre zladenie lesku povrchu  
výrobok je vhodný pre vnútorné prostredie

### Vlastnosti výrobku

bezfarebný nitro kombinačný lak  
neobsahuje formaldehyd, bez zápachu  
odolný voči vodnej pare  
doba schnutia 5 až 10 min., stálosť proti oteru cca. po 20 min.  
vhodný pre tenkovrstvové nástreky  
dobrá odolnosť, mechanicky a chemicky stály

### Spôsob použitia

Pred použitím najskôr výrobok intenzívne pretrepte a vykonajte krátky prestriekanie ventilu. Preved'te najskôr skúšobný nástrek na skrytom, nie priamo viditeľnom mieste, aby ste si overili znášateľnosť laku s povrchom. Striekajúci povrch musí byť čistý a nesmie byť mastný (Plochu možno pred nástrekom eventuálne prebrúsiť brúsnym papierom). Lak striekajte iba v tenkých vrstvách. Vzdialenosť od striekanej plochy by mala byť cca. 40 - 50 cm. Medzi nástrekom jednotlivých vrstiev zachovajte vždy cca. 20 minút na zaschnutie vrstvy. Pri lakovaní opráv vykonaných farbami sa stane, že farby krátkodobo "zosvetlí", ale po zaschnutí laku dostanú opäť pôvodný odtieň. U zvislých plôch striekajte viac tenších vrstiev, aby lak nestekal.

### Technické údaje

Doba zaschnutia: 5 až 10 minút  
Stálosť proti oteru: cca. 20 minút  
Vytvrdení laku: po 7 dňoch  
Chemická odolnosť podľa DIN 68861-1B  
Horľavosť podľa DIN 4102-B2  
Brúsiteľnosť: dobrá  
Odolnosť voči svetlu: dobrá  
Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)

*Další informace a bezpečnostní list nalezente na*  
**www.czech-konig.com**



Seit 1892

**CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

### Bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid'. štítok a karta bezpečnostných údajov.

### Spracovanie odpadu

Aerosólové plechovky König likvidujte predpísaným spôsobom len vtedy, ak sú úplne prázdne. Informácie o tom vám poskytne zodpovedná inštitúcia pre nakladanie s odpadmi. Zvyšky materiálu možno zlikvidovať v súlade s kódom odpadu EAKV 150110 (obaly, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok alebo sú nebezpečnými látkami kontaminované). S vyprázdneným obalom nakladajte ako s nebezpečným odpadom.

*Daľší informácie a bezpečnostní list nalezente na*  
**[www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)**



©  
Seit 1892

**CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku**  
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové  
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089  
[info@czech-konig.com](mailto:info@czech-konig.com), [www.czech-konig.com](http://www.czech-konig.com)

Stav k 06/2021