

TECHNICKÝ LIST - CZ

KÖNIG Acryl Klarlack PLUS 342, 343, 344, 345, 346, 347 – Opravný bezbarvý lak (Opravný lak, exteriér, aerosol)

Oblasti použití

- na dřevo, plasty a kov
- pro intenzivní nástřik provedených oprav nebo k nástřiku zcela nové plochy
- vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- bezbarvý akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
- neobsahuje silikon
- stupeň lesku: Hluboký mat 3-4, mat 10-13, hedvábný mat 19-21, hedvábný lesk 35-40, lesk 55-65, vysoký lesk >75
- dobrá odolnost vůči venkovnímu prostředí, světlostálý
- dobrá přilnavost, mechanicky a chemicky stálý
- nevhodný na měkčené plasty (např. těsnění oken a dveří)

Způsob použití

Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte a poté proveďte krátký prostrík ventilu. Proveďte nejdříve zkušební nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě, abyste si ověřili snášenlivost laku s povrchem. Stříkaný povrch musí být čistý a nesmí být mastný (Plochu lze před nástřikem eventuálně přebrousit brusným papírem). Lak stříkejte v několika vrstvách. Vzdálenost od stříkané plochy by měla být cca. 30 cm. Při lakování oprav provedených retušovacími barvami se stane, že barvy krátkodobě „zesvětlí“, ale po zaschnutí laku dostanou opět původní odstín. U svislých ploch stříkejte více tenčích vrstev, aby lak nestékal. Mezi nástřikem jednotlivých vrstev zachovejte vždy cca. 20 minut na zaschnutí vrstvy.

Technické údaje

Doba zaschnutí při 20 °C: 15 až 20 minut

Stálost proti otěru: cca. 30 minut

Světlostálost: dobrá až velmi dobrá

Odolnost proti povětrnostním vlivům: dobrá až velmi dobrá

Vydatnost: sprej 400 ml při jednovrstvém nástřiku na cca. 2 m²

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

Další informace a bezpečnostní list naleznete na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevořádká 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

Zpracování odpadu

Aerosolové plechovky König likvidujte předepsaným způsobem pouze tehdy, jsou-li zcela prázdné. Informace o tom vám poskytne odpovědná instituce pro nakládání s odpady.

Zbytky materiálu lze zlikvidovat v souladu s kódem odpadu EAKV 150110 (obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami kontaminovány).

S vyprázdněným obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

Další informace a bezpečnostní list naleznete na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

TECHNICKÝ LIST – SK

KÖNIG Acryl Klarlack PLUS 342, 343, 344, 345, 346, 347 - Opravný bezfarebný lak
(Opravný lak, exteriér, aerosól)

Oblasti použitia

- na drevo, plasty a kov
- pre intenzívne nástrek vykonaných opráv alebo k nástreku úplne nové plochy
- vhodný pre vnútorné i vonkajšie prostredie

Vlastnosti výrobku

- bezfarebný akrylátový lak na báze rozpúšťadiel
- neobsahuje silikón
- stupeň lesku: hlboký mat 3-4, mat 10-13, hodvábný mat 19-21, hodvábný lesk 35-40, lesk 55-65, vysoký lesk > 75 dobrá
- odolnosť voči vonkajšiemu prostrediu, svetlostály dobrá príľnavosť, mechanicky a chemicky stály
- nevhodný na mäkké plasty (napr. tesnenia okien a dverí)

Spôsob použitia

Pred použitím najskôr výrobok intenzívne pretrepte a vykonajte krátky prestriekanie ventilu. Prevedte najskôr skúšobný nástrek na skrytom, nie priamo viditeľnom mieste, aby ste si overili znášateľnosť laku s povrchom. Striekací povrch musí byť čistý a nesmie byť mastný (Plochu možno pred nástrekom eventuálne prebrúsiť brúsnym papierom). Lak striekajte v niekoľkých vrstvách. Vzdialenosť od striekanej plochy by mala byť cca. 30 cm. Pri lakovaní opráv vykonaných farbami sa stane, že farby krátkodobo "zosvetlí", ale po zaschnutí laku dostanú opäť pôvodný odtieň. U zvislých plôch striekajte viac tenších vrstiev, aby lak nestekal. Medzi nástrekom jednotlivých vrstiev zachovajte vždy cca. 20 minút na zaschnutie vrstvy.

Technické údaje

Doba zaschnutia pri 20 °C: 15 až 20 minút

Stálosť proti oteru: cca. 30 minút

Svetlostálosť: dobrá až veľmi dobrá

Odolnosť proti poveternostným vplyvom: dobrá až veľmi dobrá

Výdatnosť: sprej 400 ml pri jednovrstvovom nástreku na cca. 2 m²

Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a pri izbovej teplote)

Bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid'. štítok a karta bezpečnostných údajov.

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



Seit 1992

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevořáská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

Spracovanie odpadu

Aerosólové plechovky König likvidujte predpísaným spôsobom len vtedy, ak sú úplne prázdne. Informácie o tom vám poskytne zodpovedná inštitúcia pre nakladanie s odpadmi. Zvyšky materiálu možno zlikvidovať v súlade s kódom odpadu EAKV 150110 (obaly, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok alebo sú nebezpečnými látkami kontaminované). S vyprázdneným obalom nakladajte ako s nebezpečným odpadom.

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



©
Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021