

TECHNICKÝ LIST - CZ

KÖNIG PF Acryl-Decklack 372000 – Opravný barevný lak (Akrylátový lak PF, aerosol)

Oblasti použití

- používá se k plně krycímu obarvení povrchů
- použitelný na dřevo, lak, plast, kov
- vhodný pro vnitřní a venkovní prostředí
- vhodný pro opravné lakování a lakování částí plochy

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí akrylátový lak na rozpouštědlové bázi
- rychleschnoucí
- vysoká krycí schopnost
- lze přelakovat všemi ostatními laky König
- dobrá přilnavost k plastovým a lakovaným povrchům (není vhodný na měkčené PVC)
- dobrá světlostálost
- odolnost vůči povětrnostním podmínkám

Způsob použití

Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte minimálně 30 sekund a poté proveďte krátký zkušební střík mimo opravovanou plochu. Během provádění nástřiku občas opět sprej protřepejte. Pracujte při pokojové teplotě, nestříkejte na příliš studené nebo teplé plochy. Při nástřiku oken a dveří nestříkejte na těsnění. Před aplikací barvy nejprve povrch, krátce přebruste suchým brusným papírem, zrnitost 240/280, aby se vyrovnaly případné nerovnosti. Nasledně proveďte jemné broušení brusnou vlnou nebo brusným rounem, zrnitost 1500. Poté důkladně odstraňte zbytky brusného prachu. Barvu nanášejte ve více tenkých vrstvách, mezi jednotlivými nástřiky vrstev by měl být časový odstup 20 min. Na stojatých plochách lakujte v několika tenkých vrstvách, aby barva nestékala. Odchytky od stupně lesku lze sjednotit přestříkem transparentním lakem (Ansatzlos PLUS 336 až 340) v příslušném stupni lesku. Pozor: Čím větší je vzdálenost nástřiku od povrchu, tím je nanášení barvy „jemnější“ (méně lesku). Čím bližší je vzdálenost stříkání od povrchu, tím je aplikace barvy „vlhčí“ (více lesku) - což znamená, že se také prodlouží doba schnutí.

Technické údaje

Doporučená teplota pro práci: 18 až 25 °C, vlhkost 55 až 65%

Doba zaschnutí: 15 až 20 minuty

Stálost proti otěru: 30 až 40 minut (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Vydatnost: sprej 400 ml vystačí na cca. 2 m²

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá

Barevná stálost: dobrá

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a pokojové teplotě)

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

Bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz. štítek a bezpečnostní list.

Zpracování odpadu

Aerosolové plechovky König likvidujte předepsaným způsobem pouze tehdy, jsou-li zcela prázdné. Informace o tom vám poskytne odpovědná instituce pro nakládání s odpady.

Zbytky materiálu lze zlikvidovat v souladu s kódem odpadu EAKV 150110 (obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami kontaminovány).

S vyprázdněným obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem.

Další informace a bezpečnostní list nalezete na
www.czech-konig.com



Seit 1892[®]

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku
Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089
info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

TECHNICKÝ LIST – SK

KÖNIG PF Acryl-Decklack 372000 – Opravný farebný lak (Akrylátový lak PF, aerosól)

Oblasti použitia

- používa sa k plne kryciemu zafarbeniu povrchov
- použiteľný na drevo, lak, plast, kov
- vhodný pre vnútorné a vonkajšie prostredie
- vhodný pre opravné lakovanie a lakovanie častí plochy

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný krycí akrylátový lak na báze rozpúšťadiel rýchloschnúci
- vysoká krycia schopnosť
- možno prelakovať všetkými ostatnými lakmi König
- dobrá príľnavosť k plastovým a lakovaným povrchom (nie je vhodný na mäkké PVC)
- dobrá svetlostálosť
- odolnosť voči poveternostným podmienkam

Spôsob použitia

Pred použitím najskôr výrobok intenzívne pretrepte minimálne 30 sekúnd a potom vykonajte krátky skúšobný nástrek mimo opravovanú plochu. Počas vykonávania nástreku občas opäť sprej pretrepte. Pracujte pri izbovej teplote, nestriekajte na príliš studené alebo teplé plochy. Pri nástreku okien a dverí nestriekajte na tesnenie. Pred aplikáciou farby najprv povrch, krátko prebrúste suchým brúsnyim papierom, zrnitosť 240/280, aby sa vyrovnali prípadné nerovnosti. Následne vykonajte jemné brúsenie brúsnou vlnou alebo brúsnyim rúnom, zrnitosť 1500. Potom dôkladne odstráňte zvyšky brúsneho prachu. Farbu nanášajte vo viacerých tenkých vrstvách, medzi jednotlivými nástrekmi vrstiev by mal byť časový odstup 20 min. Na stojatých plochách lakujte v niekoľkých tenkých vrstvách, aby farba nestekala. Odchýlky od stupňa lesku možno zjednotiť prestrekom transparentným lakom (Ansatzlos PLUS 336 až 340) v príslušnom stupni lesku. Pozor: Čím väčšia je vzdialenosť nástreku od povrchu, tým je nanášanie farby "jemnejšia" (menej lesku). Čím bližšie je striekanie od povrchu, tým je aplikácia farby "vlhkejšia" (viac lesku) - čo znamená, že sa tiež predĺži doba schnutia.

Technické údaje

Odporúčaná teplota pre prácu: 18 až 25 °C, vlhkosť 55 až 65%

Doba zaschnutia: 15 až 20 minúty

Stálosť proti oteru: 30 až 40 minút (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)

Výdatnosť: sprej 400 ml vystačí na cca. 2 m²

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá

Farebná stálosť: dobrá

Doba skladovania: minimálne 2 roky (v uzatvorenom obale a izbovej teplote)

Další informácie a bezpečnostný list nalezete na
www.czech-konig.com



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021

Bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid'. štítok a karta bezpečnostných údajov.

Spracovanie odpadu

Aerosólové plechovky König likvidujte predpísaným spôsobom len vtedy, ak sú úplne prázdne. Informácie o tom vám poskytne zodpovedná inštitúcia pre nakladanie s odpadmi. Zvyšky materiálu možno zlikvidovať v súlade s kódom odpadu EAKV 150110 (obaly, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok alebo sú nebezpečnými látkami kontaminované). S vyprázdneným obalom nakladajte ako s nebezpečným odpadom.

Další informace a bezpečnostní list nalezente na
www.czech-konig.com



Seit 1892 ®

CZECH KÖNIG, s. r. o. – Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 728 373 272, +420 776 003 089

info@czech-konig.com, www.czech-konig.com

Stav k 06/2021