

TECHNICKÝ LIST

CZ

KÖNIG Kö 373 PFH Decklack – Opravná polokrycí barva ve spreji

Oblasti použití

- pro polokrycí barevné přelakování povrchů z plastu a dřeva
- pro barevné opravné lakování a lakování částí ploch
- doporučeno pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný polokrycí lak na akrylové bázi
- rychle schnoucí
- krycí schopnost lze zvýšit více vrstvami laku
- lze přelakovat všemi laky König
- dobrá přilnavost k mnoha lakovaným a plastovým povrchům
- nevhodný na měkké PVC (těsnění oken/dveří)
- dobrá světlostálost a odolnost proti povětrnostním vlivům (v dostatečně silné vrstvě)

Způsob použití

Místo určené k přelakování musí být suché, zbavené prachu, bez silikonu a mastnoty. V případě potřeby lze povrch lehce přebrousit smirkovým papírem se zrnitostí 240/280, aby se z povrchu odstranily škrábance a jemné vrypy. Poté se provede jemný brus ocelovou brusnou vlnou 000 nebo brusným roumem se zrnitostí 1500. Po broušení odstraňte z povrchu brusný prach. Sprej řádně protřepejte alespoň 30 sekund, musí být slyšitelné míchací kuličky a krátce postříknete ventil. V průběhu lakování občas sprej protřepejte. Lakování provádějte při pokojové teplotě, nestříkejte lak na studené, horké nebo vlhké povrchy. Nepoužívejte na lakování těsnění oken a dveří z měkkého PVC. U svislých ploch lakuje v několika tenkých vrstvách, aby nedošlo ke stečení laku. Doba zaschnutí jednotlivých lakovaných vrstev je cca. 20 minut při pokojové teplotě. Případné odchylky lesku lze upravit přestříkem bezbarvým lakem KÖNIG Ansatzlos Plus.

Technické údaje

Doporučené použití: při teplotě 18-25°C a vlhkosti 55-65%

Zaschnutí - odolnost vůči prachu: 5 až 10 minut

Zaschnutí - odolnost vůči otěru: 10 až 15 minut

Světlostálost: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním vlivům: dobrá

Vydatnost: obsah 400 ml spreje stačí na jednu vrstvu o rozměrech cca 2 m²

Skladovatelnost: minimálně 2 roky (v původním uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Bezpečnost práce / bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz štítek a bezpečnostní list

Zpracování odpadu

Nekontaminované a prázdné obaly lze zlikvidovat předepsaným způsobem.

Zbytky materiálu likvidovat podle kódu odpadu EAKV 150110 (obaly, které obsahují zbytky nebezpečných látek nebo jsou nebezpečnými látkami kontaminovány).

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu nebo se informujte u svého příslušného úřadu pro nakládání s odpady.

12-2023



©
Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com

TECHNICKÝ LIST

SK

KÖNIG Kö 373 PFH Decklack – Opravná polokrycia farba v spreji

Oblasti použitia

- na polokrycie farebné prelakovanie povrchov z plastu a dreva
- pre farebné opravné lakovanie a lakovanie častí plôch
- odporúčané pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný polokrycí lak na akrylovej báze
- rýchlo schnúci
- kryciu schopnosť je možné zvýšiť viacerými vrstvami laku
- možno prelakovať všetkými lakmi König
- dobrá príľnavosť k mnohým lakovaným a plastovým povrchom
- nevhodný na mäkké PVC (tesnenie okien/dverí)
- dobrá svetlostálosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom (v dostatočne silnej vrstve)

Spôsob použitia

Miesto určené na prelakovanie musí byť suché, zbavené prachu, bez silikónu a mastnoty. V prípade potreby je možné povrch ľahko prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou 240/280, aby sa z povrchu odstránili škrabance a jemné vrypy. Potom sa vykoná jemný brús oceleovou brúsnou vlnou 000 alebo brúsnym rúnom so zrnitosťou 1500. Po brúsení odstráňte z povrchu brúsny prach. Sprej riadne pretrepte aspoň 30 sekúnd, musia byť počutelné miešacie guľičky a krátko postrekujte ventil. V priebehu lakovania občas sprej pretrepte. Lakovanie vykonávajte pri izbovej teplote, nestriekajte lak na studené, horúce alebo vlhké povrchy. Nepoužívajte na lakovanie tesnenia okien a dverí z mäkkého PVC. U zvislých plôch lakuje v niekoľkých tenkých vrstvách, aby nedošlo k stečeniu laku. Doba zaschnutia jednotlivých lakovaných vrstiev je cca. 20 minút pri izbovej teplote. Prípadné odchýlky lesku je možné upraviť prestrekom bezfarebným lakom KÖNIG Ansatzlos Plus.

Technické údaje

Odporúčané použitie: pri teplote 18-25 ° C a vlhkosti 55-65%

Zaschnutie - odolnosť voči prachu: 5 až 10 minút

Zaschnutie - odolnosť voči oteru: 10 až 15 minút

Svetlostálosť: dobrá

Odolnosť voči poveternostným vplyvom: dobrá

Výdatnosť: obsah 400 ml spreja stačí na jednu vrstvu s rozmermi cca 2 m²

Skladovateľnosť: minimálne 2 roky (v pôvodnom uzavretom obale a pri izbovej teplote)

Bezpečnosť práce / bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid' štítok a karta bezpečnostných údajov

Spracovanie odpadu

Nekontaminované a prázdne obaly je možné zlikvidovať predpísaným spôsobom.

Zvyšky materiálu likvidovať podľa kódu odpadu EAKV 150110 (obaly, ktoré obsahujú zvyšky nebezpečných látok alebo sú nebezpečnými látkami kontaminované).

Podrobnejšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov alebo sa informujte u svojho príslušného úradu pre nakladanie s odpadmi.



©
Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com

12-2023