



Farblasur C 21, flüssig - Kolorovací mořící tinktura



Mořící tinktura se používá k dokreslení nejjemnějšího fládrování pomocí štětečku, k přibarvení plochy pro sjednocení odstínu pomocí tamponu, k doplňování Kolorovacího mořícího fixu C 20, k transparentnímu přibarvení dvousložkových polyesterových tmelů Rex Lith a Füll- und Modellierspachtel C 14.

Produkty potřebné pro profesionální opravu:

Farblasur C 21, flüssig - <i>Kolorovací mořící tinktura</i>	obj. číslo 21 21 ...*
Fehhaar-Pinsel Nr. 2 C 49 – <i>Štětec ze sibiřské veverky</i>	obj. číslo 49 21 000
Fixierlack C 31 – <i>Vrchní opravný lak</i>	obj. číslo 31 41 ...**
Trikot C 65 – <i>Utěrka na čištění</i>	A5 obj. číslo 65 26 002
Pipette C 61 – <i>Pipeta</i>	obj. číslo 61 21 003

* Objednací číslo doplňte číslem barevného odstínu:

Borovice č. 040, buk tlumený č. 060, olše střední č. 075, dub světlý č. 110, dub rustikální P43 č. 130, ořech č. 185, ořech střední P35 č. 190, třešeň světlá P3 č. 220, hrušeň střední č. 250, mahagon tmavý P33 č. 350

** Objednací číslo doplňte stupněm lesku - lesk č 002, pololesk č. 003, polomat č. 004, mat č. 005

Vlastnosti produktu:

- rychleschnoucí transparentní lazura
- odolná proti otěru a vodě
- lze smýt pouze rozpouštědly, např. opravným rozpouštědlem C 62
- různé odstíny tinktury jsou vzájemně mísitelné, lze míchat i s ostatními produkty
- vhodná pro vnitřní prostředí
- vhodná pro barvení poškozeného místa ze světlé na tmavou



Pracovní postup - tipy a rady

Retušování štětcem

1. Zvolte vhodný barevný tón mořící tinktury podle odpovídající barvy žilkování (fládrování).
2. Otevřete skleněnou lahvičku a lehkým ponořením štětce odeberte trochu barviva a lehce přejeďte otáčivým pohybem štětce např. po tvrdém papíru.
3. Nyní můžete provést dokreslení tenkého fládrování. Menším nebo větším tahem štětce můžete měnit intenzitu odstínu.

Problémy při retušování:

Nepovedlo se jemné fládrování = štětec je příliš mokry

Po zaschnutí tinktury ji smyjte hadříkem navlhčeným v **opravném rozpouštědle C 62** a proveďte opravu znova. U nitro-povrchů pracujte s opravným rozpouštědlem velmi opatrně, aby nedošlo k přílišnému narušení lakovaného povrchu, případně můžete barvu tinktury odstranit třením **ocelovou vlnou C 65** ve směru vláken dřeva.

Tinktura nedrží na voskovém tmelu = opravovaný povrch zůstal mastný

Odmastěte opravované místo utěrkou navlhčenou v **opravném rozpouštědle C 62**.

Lehce přestříkejte takto ošetřené místo **opravným lakem C 31**, který plochu uzavře a stvrdí. Na takto upravenou plochu je již možné provést retuši kolorovací mořící tinkturou.

Přibarvení plochy pro sjednocení odstínu

Vytvarujte z látky tampón a navlhčete ho mořící tinkturou. Přibarvěte opravované místo lehkým přetřením tampónem. Tímto způsobem mohou být také dodatečně namořeny již nalakované plochy. Mořící tinktura drží pevně na povrchu a zasychá během několika minut.

Doplnění Kolorovacího mořícího fixu C 20, C26

Vyberte odstín kolorovací tinktury odpovídající mořícímu fixu, který chcete doplnit. Vyšroubujte plastový díl z fixu a pomocí **pipety C 65** naplňte hliníkové pouzdro fixu mořící tinkturou. Pečlivě uzavřete fix, aby nedošlo k jeho předčasnému vyschnutí a zatvrdnutí. Pozor! Kolorovací mořící tinkturu nelze odstranit z látky, koberců nebo měkkých částí umělých hmot.



CZECH KÖNIG, s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Czech Republic

mobil: **+420 776 003 059**

• tel., fax: +420 495 056 161

mobil: +420 776 003 089

• e-mail: info@czech-konig.com

mobil: +420 728 373 272

• e-mail: illner@czech-konig.com

www.czech-konig.com



Výhradní zastoupení firmy CleHo-Tec GmbH pro Českou a Slovenskou republiku