

TECHNICKÝ LIST

König Ansatzlos 336, 337, 338, 339, 340 – Transparentní opravný lak

Oblast použití

- používá se na lakované dřevěné a umělé dekorované povrchy
- používá se k tenkovrstvému nástřiku provedených oprav
- používá se ke sladění lesku povrchu
- používá se k fixaci provedených oprav
- výrobek je vhodný pro vnitřní prostředí

Vlastnosti výrobku

- bezbarvý nitrokombinační lak
- neobsahuje Formaldehyd, bez zápachu
- odolný vůči vodní páře
- doba schnutí 5 až 10 min., stálost proti otěru cca. po 20 min.
- vhodný pro tenkovrstvé nástřiky
- dobrá odolnost, mechanicky a chemicky stálý

Způsob použití

Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte a poté proveďte krátký prostřík ventilu. Proveďte nejdříve zkušební nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě, abyste si ověřili snášenlivost laku s povrchem. Stříkaný povrch musí být čistý a nesmí být mastný (Plochu lze před nástřikem eventuálně přebrousit brusným papírem). Lak stříkejte pouze v tenkých vrstvách. Vzdálenost od stříkané plochy by měla být cca. 40 - 50 cm. Mezi nástřikem jednotlivých vrstev zachovejte vždy cca. 20 minut na zaschnutí vrstvy. Při lakování oprav provedených retušovacími barvami se stane, že barvy krátkodobě „zesvětlí“, ale po zaschnutí laku dostanou opět původní odstín. U svislých ploch stříkejte více tenčích vrstev, aby lak nestékal.

Technická data

Doba zaschnutí: 5 až 10 minut
Stálost proti otěru: cca. 20 minut
Vytvrdnutí laku: po 7 dnech
Chemická odolnost dle DIN 68861-1B
Hořlavost dle DIN 4102-B2
Přebrousitelnost: dobrá
Odolnost vůči světlu: dobrá
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

- extrémně hořlavý, nádoba je pod tlakem
- uchovávejte mimo dosah slunečního záření a teplot nad 50 °C
- nestříkejte do ohně a předměty vydávající teplo, zákaz kouření
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Formy dodání

Sprej (150 ml) nebo 400 ml

Stupně lesku: 336 hluboký mat, 337 mat, 338 hedvábný mat, 339 hedvábný lesk, 340 lesk

Výhradní dovozce:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com