

TECHNICKÝ LIST

König Acryl Klarlack PLUS ProSilikon 342, 343, 344, 345, 346, 347 – Akrylátový transparentní opravný lak

Oblast použití

- používá se na dřevo, plasty a kov
- používá se k intenzivní nástřiku provedených oprav nebo k nástřiku zcela nové plochy
- používá se k fixaci provedených oprav
- výrobek je vhodný pro vnitřní i venkovní prostředí

Vlastnosti výrobku

- bezbarvý lak na akrylátové bázi
- neobsahuje silikon
- Stupně lesku: Hluboký mat 3-4, mat 10-13, hedvábný mat 19-21, hedvábný lesk 35-40, lesk 55-65, vysoký lesk >75
- doba schnutí 5 až 10 min., stálost proti otěru cca. po 20 min.
- dobrá odolnost vůči venkovnímu prostředí
- dobrá přilnavost, mechanicky a chemicky stálý
- nevhodný na měkčené plasty (např. těsnění oken a dveří)

Způsob použití

Před použitím nejdříve výrobek intenzivně protřepejte a poté proveďte krátký prostřík ventilu. Proveďte nejdříve zkušební nástřik na skrytém, ne přímo viditelném místě, abyste si ověřili snášenlivost laku s povrchem. Stříkaný povrch musí být čistý a nesmí být mastný (Plochu lze před nástřikem eventuálně přebrousit brusným papírem). Lak stříkejte v několika vrstvách. Vzdálenost od stříkané plochy by měla být cca. 30 cm. Při lakování oprav provedených retušovacími barvami se stane, že barvy krátkodobě „zesvětlí“, ale po zaschnutí laku dostanou opět původní odstín. U svislých ploch stříkejte více tenčích vrstev, aby lak nestékal. Mezi nástřikem jednotlivých vrstev zachovejte vždy cca. 20 minut na zaschnutí vrstvy.

Technická data

Doba zaschnutí při 20 °C: 15 až 20 minut

Stálost proti otěru: cca. 30 minut

Vydatnost: sprej 400 ml při jednovrstvém nástřiku na cca. 2 m²

Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

- extrémně hořlavý, nádoba je pod tlakem
- uchovávejte mimo dosah slunečního záření a teplot nad 50 °C
- nestříkejte do ohně a předměty vydávající teplo, zákaz kouření
- další údaje na etiketě výrobku nebo v bezpečnostním listu výrobku

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Formy dodání

Sprej (150 ml) nebo 400 ml

Stupně lesku: 342 hluboký mat, 343 mat, 344 hedvábný mat, 345 hedvábný lesk, 346 lesk,
347 vysoký lesk

Výhradní dovozce:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

E-mail: info@czech-konig.com

Web: www.czech-konig.com