

TECHNICKÝ LIST

König Rex-Lith – Polyesterový dvousložkový tmel

Oblast použití

- používá se pro opravy povrchů, které jsou vystaveny velkému zatížení, např. dřevo, plast, kov, mramor, kámen, polyester (není vhodný pro polyethylen, polypropylen, teflon)
- pro opravu poškozených hran a rohů
- pro opravu hlubokých děr a vrypů
- ve venkovním prostředí přelakovat

Vlastnosti výrobku

- rychlé tvrdnoucí dvousložkový tmel na bázi polyesterové pryskyřice/Peroxid
- ve čtyřech barevných provedeních a transparent
- jednotlivé barevné odstíny lze mezi sebou míchat
- doba zpracování: cca. 4 - 8 Minut, dle množství tvrdidla a okolní teplotě
- malý úbytek (1-2%)
- vynikající tvrdost a vysoká odolnost vůči zátěži
- po vytvrzení snadné opracování (broušení, řezání, hoblování, frézování)
- lze přelakovat jedno a dvousložkovými laky
- tmel lze přibarvit retušovacími produkty König (Fehler-Ex 240, Color-Tinktur 220, Farbkonzentrat 215500)

Způsob použití

Tmel se používá k vyplnění různých poškození. Pro vytvrzení tmelů přidejte 2 - 3 % tvrdidla. **Pozor:** Při nadměrném přidání tvrdidla může dojít k zabarvení, prasklinám tmelu, uvolňuje se velké množství tepla, při přelakování může docházet poruchám povrchu. Teplota zpracování má být při 15 - 25 °C. Při obarvení tmelu produkty Fehler-Ex 240, Farbkonzentrat 215500, Color-Tinktur 220 (max. 5 kapek na 1 cm tmelu Rex-Lith) se může doba vytvrzení prodloužit.

Důležité: Obarvení tmelu provádějte pře přidáním tvrdidla.

Pracovní postup: Na nesavé paletě smíchejte tmel s tvrdidlem (cca. 1 minutu) až vznikne homogenní hmota. Plynule naneste tmel do místa poškození, vyvarujte se vzniku vzduchových bublin. Po cca. 20 - 30 minutách vytvrzení odstraňte přebytky tmelu. Retušovací práce na tmelu lze provádět po 30 minutách. Lakování opraveného povrchu lze provádět po 24 hodinách.

Technické údaje

Tepelná odolnost: do 110 °C

Mechanická odolnost: velmi dobrá

Doba zpracovatelnosti: 4 - 8 min.

Doba vytvrzení: dle okolní teploty 20 - 30 Minut

Lze přelakovat všemi laky König

Přilnavost: dobrá až velmi dobrá

Odolnost vůči venkovnímu prostředí: pouze za určitých podmínek

Skladování/Doba použití: minimálně 1 rok (v originálním obalu při pokojové teplotě)

Bezpečnostní pokyny

- nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách
- dráždí oči, dýchací orgány a kůži
- pouze pro profesionální použití
- další údaje na etiketě výrobu nebo v bezpečnostním listu výrobku

Zpracování odpadu

- obal odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu
- informace o zpracování odpadu naleznete v bezpečnostním listu výrobku

Formy dodání

- 151 = Rex-Lith Transparent - průhledný
- 152 = Rex-Lith Holz - odstín dřevo (dub)
- 153 = Rex-Lith Weiß - odstín bílý
- 154 = Rex-Lith Buche - odstín buk
- 155 = Rex-Lith Schwarz - odstín černá

Výhradní dovozce pro Českou a Slovenskou republiku:

CZECH KÖNIG, s.r.o.

Dřevařská 491

500 03 Hradec Králové

Tel./Fax: +420 493 034 118

E-mail: info@czech-konig.com

www.czech-konig.com